



TECHNISCHES MERKBLATT

SUPER TEMONYL

Werkstoff:

Wetterbeständiger, lösemittelhaltiger Anstrich für effektvolle, farbig lasierende Anstriche auf Weich- und Harthölzern für innen und außen.

Farbton:

Bernstein, Eiche, Farblos, Goldahorn, Kastanie, Kiefer, Mahagoni, Maisgelb, Nuss, Palisander, Teak. Sämtliche Farben können miteinander gemischt werden.

Glanzgrad:

Seidenmatt bis seidenglänzend; abhängig von der Anzahl der aufgetragenen Anstrichschichten.

Anwendung:

Für maßhaltige Holzkonstruktionen (z.B. Fenster, Türen) und nicht maßhaltige Holzkonstruktionen (Zäune, Verschalungen, Pergolen) aus Laub- und Nadelhölzern (auch tropische Hölzer).

Eigenschaften:

Diese Holzlasur dient dem Schutz und der dekorativen offenporigen Oberflächenbehandlung von Laub- und Nadelhölzern. Sie ist quellbeständig und wasserabweisend jedoch feuchtigkeitsregulierend. Besitzt ein hohes Eindringvermögen, tadellose Haftung und eine griffglatte Oberfläche. Langzeitschutz durch UV Filter. Gesteigerte Ergiebigkeit durch hohen Festkörpergehalt.

Bindemittel:

Kombination langöliger Alkydharze.

Pigment:

Lichtechte und wetterbeständige Lasurpigmente.

Verdünnung:

Spezialverdünnung falls erforderlich

Spez. Gewicht:


ca. 0,9 g/cm³

Viskosität:

ca. 18 s (DIN 4 mm/20 °C)

Verarbeitung:

Durch Streichen und Spritzen.



TECHNISCHES MERKBLATT

SUPER TEMONYL

Verbrauch:

ca. 70 – 100 ml/m² und Anstrich, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

Trocknung:

staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden

überstreichbar: nach ca. 18 Stunden

Bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Trocknungsverzögerung durch Holzinhaltstoffe bei tropischen Hölzern ist möglich.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Testbenzin oder Pinselreiniger.