

Bodenbeschichtungen

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

Y12



Einsatzbereich:

Begehbare Beschichtung für normal bis stark beanspruchte zementgebundene Fußbodenflächen, innen und außen.

Wie z. B.:

- Keller-, Lager- und Hobbyräume
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Balkone und Terrassen

Eigenschaften:

- abriebfest
- elastisch
- strapazierfähig
- witterungsbeständig
- wasserverdünnbar
- umweltfreundlich, weil schadstoffarm
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- streusalz- und motorölbeständig

Farbtöne: 1119 graubeige 9110 weiß
RAL 7032 kieselgrau
RAL 7023 betongrau

All-Color-Werkstönung: Weitere Farbtöne lieferbar.

Gebinde: 750ml, 2,5ltr., 10ltr.

Verbrauch: ca. 120 ml/m² auf glattem Untergrund
ca. 180–220 ml/m² auf rauem Untergrund (pro Anstrich)

Glanzgrad: seidenmatt

Dichte: ca. 1,3 g/cm³

Anwendung:

Allgemeine Regeln:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

Untergrundvorbereitung:

Tragfähige, stark verschmutzte Oberflächen:

Durch Hochdruckheißdampfstrahlen gründlich säubern.

Altanstriche:

Lose Beschichtungen bzw. nicht haftende Anstriche entfernen. Festhaftende Beschichtungen mit handelsüblichen Reinigern reinigen und anschleifen.

Sinterhautschichten:

Mit einer Bodenschleifmaschine entfernen.

Risse und Löcher:

Aufschneiden bzw. Ausstemmen und mit geeignetem Reparaturmörtel verfüllen und oberflächenbündig beispachteln.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen oder Spritzen.

Beim Spritzen Anwendung Düsenweite und Materialdruck gemäß Angaben Gerätehersteller.

Anstrichaufbau:

Innenbereich:

1 x mit Methacryl-Fußbodenfarbe (50 % mit Wasser verdünnt grundieren.

2 x mit Methacryl-Fußbodenfarbe unverdünnt.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

Außenbereich:

Zur Regulierung der Saugfähigkeit und zum Verfestigen des Untergrundes mit Wikulac FH 20 grundieren. Um aufsteigende Feuchtigkeit abzuschotten, oder Feuchtigkeitsunterwanderungen zu verhindern, kann mit SÜDWEST wikulac FH 20 sättigend grundiert werden. Danach 2 x mit Methacryl-Fußbodenfarbe unverdünnt rollen, streichen oder spritzen.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten und trocknen lassen.

Verdünnung/Werkzeugreinigung:

Max. 2–3 % mit Wasser (Trinkwasserqualität) verdünnen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Trocknung:

(bei 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)

belast-, begeh- bzw.

überarbeitbar: nach ca. 5 Std.

mechanisch belastbar: nach 3 Tagen

völlig durchgetrocknet: nach 7 Tagen

Besondere Hinweise:

Nicht auf befahrenen Fußbodenflächen wie z. B. (Garagen und Industrieböden) einsetzen, da nicht weichmacherbeständig. Dafür empfehlen wir SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel.

Wird mit SÜDWEST wikulac FH 20 grundiert, so muss unbedingt am Folgetag der erste Anstrich mit Methacryl-Fußbodenfarbe vorgenommen werden. 2 x Methacryl-Fußbodenfarbe unverdünnt. Auf allen Bodenflächen pro Tag nur einen Anstrich ausführen, um eine insgesamt schnellere Durchhärtung zu erzielen. Zur besseren Verarbeitung kann Methacryl-Fußbodenfarbe ca. 2–3 % mit Wasser verdünnt werden. Bei Einbettung eines Armierungsgewebes sind 3 Anstriche erforderlich.

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „Methacryl-Fußbodenfarbe“ unterschreitet den VOC-Höchstwert der Produktkategorie i (140g/ltr.), und ist somit VOC-konform.

VDL-Deklaration:

Dispersionsbeschichtung Acrylatdispersion, Titandioxid, anorg. Buntpigmente, Calcit, Talkum, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Produkt-Code: M-DF-02

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Zur Entsorgung müssen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: November/2013/CS